

TECHNICKÁ KARTA

VYSOKO PROPUSTNÁ STŘEŠNÍ
MEMBRÁNA



STROTEX MUSTANG 170

Střešní membrána STROTEX MUSTANG 170 je určena k montáži na šikmých střeších, a to jak na konstrukcích s plným bedněním, tak bez bednění.

Vlastnosti		Předmětná norma	Měrná jednotka	Deklarovaná hodnota
Rozměry	šířka*	PN-EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	délka vinutí*		m	50 (-0/+2%)
Plošná hmotnost		PN-EN 1849-2	g/m ²	170 ± 12%
Reakcia na oheň		PN-EN ISO 11925-2	-	Klasa E
Voděodolnost (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Klasa W1
Voděodolnost po umělém stárnutí		PN-EN 1296 PN-EN 1928	-	Klasa W1
Síla roztržení	podél	PN-EN 12310-1	N	170 ± 35%
	přes		N	180 ± 35%
Pevnost v tahu	podél	PN-EN 12311-1	N/50mm	270 ± 25%
	přes		N/50mm	140 ± 25%
Prodloužení	podél		%	80 ± 50%
	přes		%	150 ± 50%
Pevnost v tahu po umělém stárnutí	podél	PN-EN 1296 PN-EN 1297 PN-EN 12311-1	N/50mm	190 ± 25%
	přes		N/50mm	110 ± 35%
Prodloužení po umělém stárnutí	podél		%	70 ± 50%
	přes		%	110 ± 50%
Průnik vodní páry (S _d)		PN-EN ISO 12572	m	0,02 (+0,04; -0,01)
Rozsah teplot aplikace		-----	°C	-30 ÷ 80
Nebezpečné látky		-----		NPD

*nebo dle dohody s klientem

Membrána by měla být chráněna proti UV záření do 3 měsíců od instalace.
Výrobek není odolný vůči ropným látkám (např. olej, benzín atd.)