

Označení výrobku	DELTA-MULTIBAND (M 60 nebo M100)
IB	
Rozměr	60 nebo 100 mm šíře
Balení	Rolle 60mm/100 mmx25m ; 10/6 rolí/karton
Složení	Lepicí hmota z čistého akrylátu bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel na mřížkou zpevněné a UV stabilizované polyetylenové krycí fólii s ochranným papírovým krytem.
Vlastnosti	Jednostranně lepicí armovaná univerzální lepicí páska s vysokou lepicí schopností.
Možnosti použití	K lepení a opravy všech fólií DELTA (vždy se lepí na potištěnou- lícovou stranu fólií), stejně tak pro napojení pásů a zakončení na stavebních hmotách jako je tvrzený plast, kov, hladké dřevo a dřevěné výrobky. Lepení na drsné povrchy – neupravené řezivo, minerální podklady apod se nedoporučuje. Není vhodné pro lepení fólií s obsahem recyklátů, dále fólií s chlorparafínovými aditivy, stejně tak není vhodné pro použití v saunách.
Spotřeba	1,00m / 1 metr přesahu
Požární vlastnosti	(-)
Hodnota r_d	(-)
Potřebné povrchové napětí podkladu	>38 mN/m
Skladování	2 roky v originálním obalu, chránit před mrazem, vysokou teplotou a vlhkem
Teplota skladování	+ 5°C až + 30°C
Teplota zpracování	Od + 5°C (při skladování pásky v temperovaném prostoru)
Otevřená doba	-
Teplotní odolnost	-40 až +80°C
Pokyny pro zpracování	Platí všeobecně známé podmínky pro lepení, viz dále
Všeobecné pokyny	Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, mastnot, námraz a musí být dostatečně nosný. Nedostatečně nosné, např. zprašující podklady je nutné penetrovat.
Zvláštní upozornění	Konečná pevnost lepeného spoje se vytváří postupně v závislosti na podmínkách skladování, typu podkladu a podmínkách při zpracování.
Stav	12/2005
Vhotovil	Norbert Klingelhage